

REPARATION

Bemix R50

Högpresterande, fiberförstärkt, krympkompenserat tixotrop lagningsbruk för lagningar på betong där krav på en högvärdig och beständig lagning föreligger. Kan användas på vertikala ytor utan att formning behöver göras. För reparation av balkonger, broar, kajer och andra betongkonstruktioner utsatta för kemisk och mekanisk belastning. God beständighet mot påverkan av salt och frost. Avsedd för skiktjocklekar 5–50 mm.

Arbetsbeskrivning

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Bemix Korrohäft appliceras på underlaget för att säkerställa bra vidhäftning. En säck R50 om 25 kg blandas i 3,6–4,4 liter dricksvatten i minst fem minuter till en klumpfri massa. Blandning sker med bormaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens. Temperaturen i underlag och omgivning ska vara 5 °C till 25 °C. Bruket appliceras lämpligast med stålspackel eller slev, i skikt upp till 50 mm. Därefter kan ytan filtas eller glättas för att uppnå önskad ytstruktur. För att minska risken för krympsprickor skall produkten vattenhärdas första veckan efter applicering. Det halvårda bruket går att skära och forma.

Teknisk data

Materialförbrukning	1,8 kg/mm/m ²
Bearbetningstid	Ca 1 h
Max skiktjocklek	50 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 45 MPa
Krymp	0,5–1 ‰

Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck (art.nr 52344).

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA