

## Standard

**Bemix Standard är ett pumpbart expanderbruk som används till under- och igjutningar där snabb och hög hållfasthet efterfrågas. Används i första hand för undergjutning av stolpar, maskinfundament, broar och rälsar. Användningsområden är maskinundergjutningar, bultförankring, brolager och där det ställs höga krav på undergjutningen. Den har snabb hållfasthetstillväxt. Lättpumpad och har en mycket rinnande konsistens som är ett måste för att undergjutningen ska bli bra även vid håligheter och andra trånga utrymmen.**

## Arbetsanvisning

### Gjutning

#### Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tät förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvatna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

#### Blandning:

Blanda inte för hand. Bästa blandarna är snabblandare typ Rojo 50, automatblandare eller planblandare. Vid mindre mängder går det utmärkt att använda bormaskin med visp. Vispa till jämn och klumpfri konsistens. Häll alltid i vatten först. Använd ett graderat mätkärl och se till att blandningens temperatur är 20 °C. Det färdigblandade bruket ska användas inom 20 minuter.

#### Gjutning:

Blandningen ska hällas i formen kontinuerligt och så snabbt som möjligt. Inga avbrott får göras förrän gjutningen är klar. Bruket ska hällas i formen endast från en sida för att undvika luftinneslutningar. Kontrollera att formen inte läcker. När stora ytor ska undergjutas bör bruket pumpas på plats för att få bästa resultat.

#### Armering:

För att undvika sprickor p.g.a. uttorkning läggs armeringsjärn i bruket vid tillfällen så som; vid tjocka undergjutningar, när undergjutningarna blir långa som vid rälsjutning, när undergjutningarna går utanför plattan, vid pågjutningar eller vid risk för snabb uttorkning. Armeringsjärnet läggs i formen före gjutning med föreskrivet täcksikt.

#### Efterbehandling:

Bruk som ska avlägsnas skärs med skärslev när det styvnat tillräckligt. Man kan underlätta arbetet genom att trycka ner en plåt i bruket så att en begränsning eller en bilningsanvisning bildas.

#### Efterhärdning:

När efterbehandlingen är gjord skyddas fria ytor mot uttorkning. Begjut med vattendimma respektive vatten eller lägg våta trasor, sågspån eller sand. Du kan alternativt skydda med plastfolie. Fukthållningen bör pågå hela första veckan. Efter formrivning kan fria ytor skyddas genom membranisolering.

#### Formrivning:

Finns det risk för uttorkning bör formen sitta kvar första veckan. I annat fall kan formen rivas dagen efter gjutningen.

#### Förankring:

Arbetet ska utföras enligt EN 1504-10 och ytstrukturen och renheten för ytor i förankringshål och skåror ska överensstämma med 7.2.2, 7.2.3 och 7.2.5 och ska vara lämplig för förankringsmaterialen.

Borring utförs vinkelrätt mot ytan, gäller även vertikala ytor. Borrhålet ska ha en diameter av ingjutningsgodsets plus 25 mm och borsten som används ska uppfylla kraven enligt 1504-10 samt EN 1881 och skapa en ytråhet av betongunderlaget. När borringen av ett hål är utförd renblåses hålet med tryckluft och tillsluts noggrant med lämplig plugg innan borring av nästa hål påbörjas.

Minst ett dygn före montering fylls borrhålet med vatten. Omedelbart före montage renblåses hålet med tryckluft. Fritt vatten får inte finnas i hålet före montering. Efter denna renblåsning måste montage ske omedelbart. Ingjutningsgodset ska vara rengjort från lös rost, olja och fett samt andra föroreningar.

**Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).**

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are black with a white outline, and the "I" and "J" have a unique, slightly elongated shape.

#### Montering:

Bruket blandas enligt anvisningar på respektive produktblad. Vid vertikala hål hålls bruket ner i hålet med hjälp av exempelvis tratt. Vid horisontella hål används Bemix bruksspruta. Ingjutningsgodset trycks därefter försiktigt ner i bruket med en rörelse fram och tillbaka så att luftbubblor pressas ut ur bruket. Hela hålet ska vara fyllt med bruk efter ingjutningsgodset monterats. Ingjutningsgodset fixeras med mall eller dylikt. Det får inte kilas fast.

#### Efterbehandling:

Fixering kan monteras bort dagen efter gjutning. Brukets överyta hålls fuktig med våta trasor eller dylikt i minst fem dygn. Påförning av last får inte ske innan bruket erhållit tillräcklig hållfasthet.

Vid reparation ska arbetet utföras enligt EN 1504-10.

## Teknisk data

| Teknisk information för P-märkning  |                                               |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Egenskap                            | Deklarerade värden                            | Metod          |
| Allmänt                             |                                               |                |
| Åtgång                              | 25 kg ger 12,5 liter färdig massa             |                |
| Bindemedelstyp                      | Cement CEM I 52,5 R                           |                |
| Stenmax                             | 4 mm                                          |                |
| Skikt tjocklek                      | Öarmerat 20–70 mm                             |                |
| Kloridhalt                          | 0,025 %                                       | SP 0433        |
| Max vattentillsats                  | 3,5 liter/25 kg                               |                |
| VCT vid max vattentillsats          | < 0,35                                        |                |
| Rek.Lägsta appliceringstemperatur   | ≥ +5°C (Väder och vind skall alltid beaktas)  |                |
| Rek.Högsta appliceringstemperatur   | < +30°C (Väder och vind skall alltid beaktas) |                |
|                                     |                                               |                |
| Färskt bruk                         |                                               |                |
| Konsistens efter 5 min              | ≥ 350 mm                                      | SP-metod 1651  |
| Vattenseparation                    | 0                                             | SS-EN 445      |
| Utfyllnadsförmåga                   | ≤ 50 st 20–200 mm <sup>2</sup>                | SP 1614        |
|                                     | Ingen > 200 mm <sup>2</sup>                   |                |
| Tillstyvnadstid                     | 5–6 timmar                                    | SS 137226      |
| Krympning                           | ≤ 2 promille                                  | SS 137215      |
| Lufthalt                            | > 1 %                                         | EN 1015-7      |
| Volymökning                         | 0–4 %                                         | SS-EN 445      |
|                                     |                                               |                |
| Härdat bruk                         |                                               |                |
| Frostresistens 56 cykler, avlagning | God                                           | SS 13 72 44 IA |
| Tryckhållfasthet vid 20 °C          |                                               |                |
| Efter 1 dygn                        | > 40 MPa                                      | EN 12190:1998  |

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).

|                    |                     |                |
|--------------------|---------------------|----------------|
| Efter 7 dygn       | > 60 MPa            | EN 12190:1998  |
| Efter 28 dygn      | > 80 MPa            | EN 12190:1998  |
| Exponeringsklasser | XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 | SS 137003:2015 |

## Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck och 1000 kg storsäck.

## Lagring

25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.