

High Tech 310 FF

Bemix High Tech 310 FF er enkel å påføre for hånd eller med tilpasset pumpeutstyr. Brukes til fuging av betongelementer og naturstein, for eksempel når man trenger tett fuging med høy fasthet. Egner seg også til mindre fyllinger hvor man ikke kan bruke form. Herder i minusgrader. Oppfyller kravene i EN 1504-6.

Arbeidsbeskrivelse

Forarbeid:

Betongunderlaget må være rent og fritt for støv, skadet betong, fett eller andre urenheter som kan svekke vedheften. Underlag med ru og rå overflate med mye ujevnheter gir bedre vedheft. Rengjør underlaget grundig og forhåndsvann det om mulig ett døgn før du skal støpe. Fjern fritt vann rett før støping. Ved støping i minusgrader må man ikke forhåndsvanne. Ved kuldegrader må man tine overflaten og fjerne is og smeltevann.

Blanding:

Ikke bland for hånd. En planblander av type Rojo 80 egner seg best. Til mindre mengder kan man gjerne bruke en drill med visp. Visp til konsistensen er jevn og klumpfri. Hell alltid i vann først. Bruk et målebeger og sørg for at temperaturen i blandingen er 20 °C. Den ferdigblandede mørtelen må brukes innen 20 minutter.

Bruksråd:

Mørtelen påføres manuelt og komprimeres forsiktig eller pumpes med en betongpumpe som passer til formålet. Sørg alltid for at skjøter og understøpingen blir helt fylt ut for å unngå hulrom.

Etterbehandling:

Halvherdet materiale kan justeres med en murskje. Frie og ubeskyttede overflater beskyttes umiddelbart etter støping, slik at det ikke forekommer krymping eller oppstår tørkesprekker. Ved lufttemperaturer under 5 °C kan man herde ved å la formen være på plass eller dekke den til, uten å tilsette vann, slik at herdingen kan pågå hele den første uka. Ved støping i minusgrader må man ikke ettervanne.

Forankring:

Arbeidet skal utføres i samsvar med EN 1504-10, og overflatestrukturen og renheten til overflater i forankringshull og slisser skal være i samsvar med 7.2.2, 7.2.3 og 7.2.5 og passe til forankringsmaterialet. Boring utføres vinkelrett på overflaten, også for vertikale flater. Borehullet skal ha samme diameter som innstøpingsgodset pluss 10 mm, og man må bruke et bor som oppfyller kravene i EN 1504-10 og EN 1881 og skaper en ruhet på betongunderlaget. Når et hull er ferdig boret, skal det blåses rent med trykkluft og grundig forsegles med en egnet plugg før man borer neste hull.

Fyll borehullet med vann minst ett døgn før montering. Blås hullet rent med trykkluft rett før montering. Det må ikke være fritt vann i hullet før montering. Montering må skje umiddelbart etter renblåsing. Innstøpingsgodset må rengjøres for rustflak, olje, fett og andre forurensninger.

Montering:

Mørtelen presses ned i borehullene med en Bemix betongpumpe eller manuelt med en Bemix mørtelsprøyte. Deretter presser man innstøpingsgodset forsiktig ned i mørtelen med en frem og tilbake-bevegelse for å presse luftbobler ut av mørtelen. Hele hullet skal fylles med mørtel når innstøpingsgodset er montert. Innstøpingsgodset festes med en mal eller lignende. Det må ikke kiles fast.

Etterherding:

Når etterbehandlingen er ferdig, må frie overflater beskyttes mot uttørking. Fuktet med vanntåke og beskyttet med plastfolie. Fuktingen bør fortsette en hel uke. Fikseringen kan fjernes dagen etter støping. Ved støping i minusgrader må man ikke ettervanne.

Tekniske data

Generelt		
Egenskap	Verdi	Metode

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

FINJA

Forbruk	25 kg gir omtrent 12,5 liter betongmasse	
Bindemiddel	Sement CEM 52,5 R	
Stenmax	1 mm	
Anbefalt lagtykkelse fuing	5–40 mm uarmert	
Anbefalt lagtykkelse andre bruksområder	5–20 mm uarmert	
Maks. vannmengde	3,75 liter / 25 kg	
V/C ved maks. vannmengde	0,39	
Laveste anbefalte påføringstemperatur	-10 °C (ta alltid hensyn til vær og vind)	
Fersk mørtel		
Egenskap	Verdi	Metode
Bruktid ved 20 °C	Ca. 30 min	
Begynner å herde etter	ca. 2 timer	
Herdet mørtel		
Egenskap	Verdi	Metode
Strekking	< 0,6	EN 1881:2006
Trykkfasthet ved 20 °C		
Etter 1 døgn	> 25 MPa	EN 12190
Etter 28 døgn	> 50 MPa	EN 12190
Trykkfasthet ved -10 °C		
Etter 3 døgn	> 10 MPa	EN 12190
Etter 28 døgn	> 25 MPa	EN 12190
Vanntett	Ja	SS 137003:2015
Eksponeringsklasser	XC4/XS3/XD3/XF3/XA1	SS 137003:2015

Forpakning

Produktet leveres i 25 kg sekker og 1000 kg storsekker.

Lagring

25 kg sekker skal brukes senest 12 måneder etter produksjonsdatoen, som angitt på emballasjen. Krever tørr oppbevaring i uåpnet emballasje. Storsekkene bør oppbevares tørt og tildekket og brukes senest 6 måneder etter produksjonsdatoen.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

www.finja.no - 2025-09-08

FINJA