

# REPARATION

## Rapidspackel

Lättarbetat smidigt spackel baserat på lättballast och snabbcement. Kan användas på nygjuten betong. Kort härdningstid vilket ger en snabb framdrift. Används vid lagning av gjutsår, sprickor, porer, staghål och liknande för horisontella och vertikala ytor, utomhus skyddat för regn. Ger en slät yta klar för målning med minimal efterbearbetning.

### Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Temperaturen i underlag och omgivning ska vara 5 °C till 25 °C under härdningstiden.

Blandning:

En säck Rapidspackel om 20 kg blandas i 5,50-5,60 liter dricksvatten i minst fem minuter till en klumpfri massa. Blandning sker enklast med bruksvisp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicering:

Spackelmassan appliceras lämpligast med stålspackel eller slev. Det halvhårda spacklet går att skära och forma. Produkten kräver normalt ingen efterbehandling men ska skyddas mot sol och vind det första dygnet..

### Teknisk data

Materialförbrukning	1,5 kg/mm/m <sup>2</sup>
Bearbetningstid	< 30 minuter
Ythård	ca 60 minuter
Skiktjocklek	0-15 mm
För övriga tekniska värden se prestandadeklaration.	

### Förpackning

Produkten levereras i 20 kg säckar.

### Lagring

Används inom 6 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

**FINJA**