

REPARATION

SP40

Bemix SP40 är ett torrbruk som är speciellt anpassat för torrsprutning. Bruket är baserat på anläggningscement och välgraderad ballast. God frostbeständighet. För reparationer med krav på minimal krympning och sprickbildning. Inklädning av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar, kajer och andra betongkonstruktioner.

Arbetsanvisning

Förbehandling:

Skadad betong eller berg avlägsnas mekaniskt. Olja och andra föroreningar avlägsnas med rengöringsmedel. Slutrengöring görs med rikliga mängder vatten. Huggna råa ytor ger bäst vidhäftning. Ytan skall torka så den är svagt absorberande vid sprutning.

Blandning och applicering:

Avsedd för torrsprutningsmetoden. Blandas och sprutas med lämplig utrustning. Yrkesvana, kunskap och erfarenhet av sprutbetong krävs.

Använd alltid rent vatten. Under 5 °C ska vinteråtgärder vidtagas.

Teknisk data

Cementtyp	CEM I 42,5N - SR3 M/IIA
Ballast	0-8 mm natursand
Max vattentillsats	2,5 liter/ 25kg alt. 100 liter/ 1000 kg
Vct vid max vatten	0,35
Frostbeständighet	Mycket god - enligt SS 137244 (kloridmilö)
Tryckhållfasthet 28 dygn	55 MPa enligt SS-EN 12390-7(sprutad)
Tryckhållfasthet 28 dygn	60MPa enligt SS-EN 12190 (gjuten)

Förpackning

Produkten levereras i 1000 kg storsäck samt 25 kg smäsäck.

Lagring

Storsäck används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Småsäck används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA