

Conrep SR

Högpresterande, fiberförstärkt, krympkompenserat och tixotropiskt reparationsbruk för lagning av anläggningskonstruktioner Kan användas på vertikala ytor utan att formning behöver göras. För reparation av t.ex bropelare, kantbalkar, vattendammar och övriga anläggningskonstruktioner.

Arbetsanvisning

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Conrep SR blandas i minst 5 minuter till en klumpfri massa. Blandningen sker med bormaskin och visp. Variera vattenhalten efter önskad konsistens. Dock ej mer vatten än vad som är angivet i tekniska data. Temperaturen på underlaget och omgivningen ska vara 5-25 grader C. Bruket appliceras lämpligast med stålspackel eller slev i skikt upp till 50 mm. Därefter kan ytan filtas eller glättas för att uppnå önskad ytstruktur. För att minska risken för ytsprickor kan produkten vattenhärdas första 3 dagarna efter applicering.

Teknisk data

Materialåtgång	20kg/m ² = 10 mm tjocklek
Minsta skiktjocklek	5mm
Maximal skiktjocklek	50mm
Kloridinnehåll	< 0,02 % enligt SS-EN 1015-17
Vattenbehov	3,0 kg/20kg
Karbonatiseringsmotstånd	< 2mm
Bindemedel	Cement CEMI 42,5 N SR3 M/HLA enligt EN 197-1
Ballast	D _{max} = 1mm Natursand
Fiberförstärkt	Ja
Vidhäftningsstyrka	3 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn	45 MPa enligt SS-EN 12190
Exponeringsklasser	XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 enligt SS13703:2015
Reparationsklass	R4 enligt 1504
Frostbeständighet i fuktig miljö med tösalter	2,5 MPa enligt SS-EN 13687-1:2002
Vattentät	Ja
Kapillär absorption	< 0,3 kg/(m ² *h ^{0.5})
Vattencementtal (vct)	0,39
Lagring	24 Månader
Förpackning	20 kg

Förpackning

Produkten levereras i 20 kg plastsäck. Förpackningen källsorteras som mjukplast eller enligt lokala anvisningar i kommunen.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.



Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

www.finja.se - 2022-09-12

FINJA