

Betongspackel

Cementbaserat, smidigt spackel med lång bearbetningstid för betongunderlag både inom och utomhus. Används vid spackling av exempelvis gjutporer och gjutskarvar samt vid lagning av exempelvis trappor, balkonger etc. där inte särskilda krav på lagningsmaterialet föreligger. Den väl tilltagna bearbetningstiden gör produkten särskilt lämpad vid tidskrävande lagningar. Avsedd för skiktjocklekar upp till 15 mm.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Vid grova, huggna ytor räcker det normalt med att underlaget förvattnas så det är fuktigt men ändå sugande.

Blandning:

Bemix Betongspackel blandas i minst fem minuter till en klumpfri massa. Blandning sker med bormaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens. Dock ej mer vatten än vad som är angivet i teknisk data. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C.

Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och vice versa. Temperaturen i underlag och omgivning ska vara 5 °C till 30 °C.

Användningsråd:

Spackelmassan appliceras lämpligast med stålspackel eller slev, i skikt upp till 15 mm. Det halvhårda spacklet går att skära och forma.

Efterbehandling:

Produkten kräver ingen efterbehandling men ska skyddas mot sol och vind det första dygnet.

Teknisk data

Cementtyp	CEMII/A-LL 42,5R
Materialförbrukning	1,8 kg/mm/m ²
Bearbetningstid	Ca 2 timmar
Max skiktjocklek	15 mm
Konsistens	Smidig, krämig
Max stenstorlek	0,25mm
Tryckhållfasthet vid 20°C efter 28 dygn	≥10 MPa
Vattenmängd	ca 6,2 liter/25 kg
Rek.Lägsta appliceringstemperatur	≥ +5°C(Väder och vind skall alltid beaktas)
Rek.Högsta appliceringstemperatur	< +30°C(Väder och vind skall alltid beaktas)

Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck (art.nr 52342).

Bemix kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Bemix ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.bemix.se.

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Bemix kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Bemix ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.bemix.se.

www.bemix.se - 2025-10-16

BEMIX
— en del av Finja