

F4

Bemix F4 er en tiksotropisk ekspanderende og pumpbar fugemørtel. Den brukes til fuging av betongelementer og granittblokker. Med sin tiksotropiske konsistens er den førstevalget for vertikale fuger. Påføres enkelt med pumpeutstyr eller for hånd. Egner seg også for horisontale fuger og andre typer støpefuger.

Arbeidsbeskrivelse

Forarbeid:

Betongunderlaget må være rent og fritt for støv, skadet betong, fett eller andre urenheter som kan svekke vedheften. Underlag med ru og rå overflate med mye ujevnheter gir bedre vedheft. Rengjør underlaget grundig og forhåndsvann det om mulig ett døgn før du skal støpe. Fjern fritt vann rett før støping.

Blanding:

Blandes maskinelt i cirka 5 minutter i en saktegående blander, for eksempel en planblander eller frifallsblander. Mindre mengder kan blandes med en mørtelblander og -visp. Betongmassen skal ha en temperatur på cirka 20 °C. Kompenser kald tørrmørtel med varmt vann og motsatt. Ved minusgrader kan man bruke Bemix F4 FF.

Bruksråd:

Mørtelen påføres manuelt og komprimeres forsiktig eller pumpes med en betongpumpe som passer til formålet. Sørg alltid for at skjøter og understøpinger blir helt fylt ut for å unngå hulrom.

Etterbehandling:

Halvherdet materiale kan justeres med en murskje. Frie og ubeskyttede overflater beskyttes umiddelbart etter støping, slik at det ikke forekommer krymping eller oppstår tørkesprekker. Etter støping kan overflaten fuktherdes med en tynn, lett vanntåke, men dette må ikke påføre mørtelen mekanisk skade. Ved lufttemperaturer over 5 °C kan herdingen foregå med formen på plass, dekket til eller med tilførsel av vann, og kan vare hele den første uken. Så snart overflaten har herdet, kan den vannes og dekkes til.

Tekniske data

Egenskap	Verdi	Metode
Forbruk	25 kg gir omtrent 12,5 liter betongmasse	
Bindemiddel	Sement CEMII/A-LL 42,5R	
Stenmax	1 mm	
Anbefalt lagtykkelse	5–50 mm uarmert	
Maks. vannmengde	4,0 liter / 25 kg	
V/C ved maks. vannmengde	0,45	
Anb. Minste påføringstemperatur	≥ +5 °C (ta alltid hensyn til vær og vind)	
Anb. Høyeste påføringstemperatur	< +30 °C (ta alltid hensyn til vær og vind)	
Fersk mørtel		
Egenskap	Verdi	Metode
Brukstid ved 20 °C	Ca. 30 min	

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

FINJA

Begynner å herde etter	ca. 2 timer	
Ekspansjon etter 1 og 24 timer	0,5–2 %	
Luftinnhold	> 5 %	SS EN 1015-7
Herdet mørtel		
Egenskap	Verdi	Metode
Trykkfasthet ved 20 °C		
Etter 1 døgn	> 20 MPa	EN 12190
Etter 28 døgn	> 40 MPa	EN 12190
Vannnett	Ja	SS 137003:2015
Krymping (%)	< 2 ‰	SS-EN 12390
Klebestyrke	> 1,5 MPa	SS EN 1542
Frostmotstand 56 sykkluser, flassing	Svært god (<0,10 kg/m ²)	SS 137244:2019 1B
Brannklasse	A1	
Eksponeringsklasser	XC4, XD2, XF3, XA1	SS 137003:2015

Forpakning

Produktet leveres i 25 kg sekker og 1000 kg storsekker. Emballasjen til produktet på 25 kg består delvis av gjenvunnet plast og skal sorteres som mykplast eller i henhold til lokale instruksjoner fra kommunen.

Lagring

25 kg sekker skal brukes senest 24 måneder etter produksjonsdatoen, som angitt på emballasjen. Krever tørr oppbevaring i uåpnet emballasje. Storsekkene bør oppbevares tørt og tildekket og brukes senest 6 måneder etter produksjonsdatoen.